



# EXTRAShield

100% PURE ACRYLIC PAINT



**15+**  
YEARS  
DURABILITY

Shield in  
Style



ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้าชิลด์ สีคุณภาพพรีเมียม สำหรับภายนอก และภายใน  
TOA EXTRASHIELD PREMIUM GRADE FOR EXTERIOR AND INTERIOR

# TOA EXTRASHield

100% PURE ACRYLIC PAINT

ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้าชิลด์ สีทับหน้าคุณภาพพรีเมียม  
สำหรับภายนอก และภายใน  
“สวยงาม ทนสภาวะ  
ไม่ลอก่อน”

ชนิดเนียน  
Sheen



ชนิดกึ่งเงา  
Semi-Gloss

- เรียบเนียน ไร้คราบเกาะติด
- ทนทานต่อการขัดถู
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- สะท้อนแสงอาทิตย์ ช่วยประหยัดพลังงาน
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนความชื้นสูง

## ระบบการใช้งาน / APPLICATION SYSTEM

	(1) พื้นผิวปูน Surface	(2) การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation	(3) การทาสีรองพื้น + สีทับหน้า Primer and Topcoat
<b>New Concrete</b>	<p>พื้นผิวปูนใหม่ / New Concrete</p>	<p>ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน</p> <p>Leave surface to completely dry (~1 month) Clean surface, ensure it Free from dust, rust and grease</p>	<p>SuperShield TOA ULTIMATE PRIMER หรือ TOA ExtraWET Primer + TOA EXTRAShield</p> <p>ความชื้นไม่เกิน 14% ทาสีรองพื้นปูนใหม่ทับกัน 2 ชั้น หรือ ทีโอเอ อัลคาลีน ไพรเมอร์ 1 เที่ยว Moisture content not exceeding 14%, SUPERSHIELD Alkali Resisting Primer or TOA ULTIMATE PRIMER Alkali Resisting Primer 1 coat</p> <p>ความชื้นไม่เกิน 70% ทาสีรองพื้นเนกประสงค์ ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้า เวท ไพรเมอร์ 1 เที่ยว Moisture content not exceeding 70%, TOA EXTRAWET PRIMER 1 coat</p> <p>ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้าชิลด์ จำนวน 2-3 เที่ยว TOA EXTRASHIELD 2-3 coats</p>
<b>Old Concrete / Gypsum Board</b>	<p>พื้นผิวปูนเก่า Old Concrete / Gypsum Board</p> <p>ลอก่อน Peeling-off    ตะไคร่น้ำ Algae ฝุ่นชอล์ก Chalking    เชื้อรา Fungus</p>	<p>ขำเชื้อราในพื้นผิวปูนเก่า TOA 113 MICROKILL น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สุตราหน้า</p> <p>ป้องกันความชื้นในกำแพง TOA MOISTURE GUARD น้ำยาเคมีป้องกันความชื้น สุตราหน้า</p> <p>รอยแตกร้าวสายขนาดเล็ก TOA ACRYLIC FILLER วัสดุอุดโป๊ว อคริลิก 100% (อะลูมิเนียม)</p> <p>รอยแตกร้าวสายขนาดใหญ่ 2-10 มม. TOA 302 ACRYLIC SEALANT วัสดุอุดโป๊ว อคริลิก 100%</p>	<p>TOA ExtraWET Primer + TOA EXTRAShield</p> <p>Primer : Apply 1 coat Topcoat : Apply 2-3 coats</p> <p>ทาสีรองพื้นเนกประสงค์ ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้า เวท ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว Apply 1 coat of TOA EXTRAWET PRIMER.</p> <p>ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้าชิลด์ จำนวน 2-3 เที่ยว TOA EXTRASHIELD 2-3 coats</p>

## ข้อมูลการใช้งาน / SPECIFICATION

ประเภทสี Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว) Coverage (Sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ และการผสมน้ำก่อนใช้งาน Application and diluted with water	ระยะเวลาแห้ง Dry Time	
				แห้งสัมผัส Touch Dry	แห้งทากับได้ Dry to Recoat
<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้าชิลด์ สำหรับภายนอก และภายใน TOA EXTRASHIELD 100% Acrylic Emulsion paint for Exterior and Interior</p>	ชนิดเนียน Sheen	33 - 38	ทา หรือกลิ้ง : ผสมน้ำ 10-15% พ่น : ผสมน้ำ 15-20%	30 นาที Minutes	2 ชั่วโมง Hours
<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้าชิลด์ สำหรับภายนอก และภายใน TOA EXTRASHIELD 100% Acrylic Emulsion paint for Exterior and Interior</p>	ชนิดกึ่งเงา Semi-Gloss				
<p>สีรองพื้นเนกประสงค์ ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้า เวท ไพรเมอร์ สำหรับปูนใหม่ และเก่า TOA EXTRAWET Primer for new and old masonry surface</p>	ขาว-ดำน White-Matt	30 - 35	ทา หรือกลิ้ง : ไม่ต้องผสม Brush or Roller : Ready to use *หากต้องการผสมด้วย ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21 *If diluting is required, use TOA Thinner No. 21	20-30 นาที Minutes	2 ชั่วโมง Hours

ideacolor®  
the real color expert

บริการออกแบบสีบ้านโดย...สถาปนิก และนักออกแบบสีมืออาชีพ

Hotline : 02-335-5777 กด 3

(จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.)



ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม



เบอร์ 2321-2564

เบอร์ 2514-2564

สีทับหน้าทนสภาวะอากาศ

สีทับหน้าลดความร้อนจากแสงอาทิตย์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม Environment-friendly

TOA Inspire Better Living

ได้รับรองระบบมาตรฐาน / Certified  
9001 • 14001  
45001 • 50001  
ISO/IEC 17025

ศูนย์บริการลูกค้า TOA  
TOA Call Service Center  
(02) 335-5777

www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District,  
Samutprakarn 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555

XX / XXXX